

PALINAL

High Technology Paint

123.0250


TRASPARENTE ALL'ACQUA_VOC 370

CLEAR COAT WATER BORNE_VOC 370

2004/42/IIB (d) (420) 370

PREPARAZIONE






 Preparation | Préparation |
 Preparación | Vorbereitung









	RAPPORTO MISCELA Mixing ratio Rapport de mélange Relación de Mezcla Mischungsverhältnis	100 : 70	
	PRODOTTO Product Produit Producto Produkt	123.0250	100 VOL
	CATALIZZATORE Hardener Catalyseur Catalizador Katalysator	115.0120	70 VOL
	DILUENTE Thinner Diluant Diluyente Verdünner	100D----	70 VOL

PRODOTTO PRODUCT PRODUIT PRODUCTO PRODUKT 123.0250	CATALISI CATALYSIS CATALYSE CATALISIS KATALYSE 115.0120	DILUIZIONE DILUTION DILUTION DILUCION VERDÜNNUNG 100D---
50 g	35 g	35 g
100 g	70 g	70 g
150 g	105 g	105 g
200 g	140 g	140 g
250 g	175 g	175 g
300 g	210 g	210 g
350 g	245 g	245 g
400 g	280 g	280 g
450 g	315 g	315 g
500 g	350 g	350 g
600 g	420 g	420 g
700 g	490 g	490 g
800 g	560 g	560 g
900 g	630 g	630 g
1000 g	700 g	700 g

TDS D66 EDIZ. 07/2020

I dati si riferiscono all'applicazione Standard | Data refer to standard application | Les données se réfèrent à l'application standard | Los datos se refieren a la aplicación Standard | Die Daten beziehen sich auf die Standardanwendung

APPLICAZIONE	
Application Application Aplicación Anwendung	
	POT Pot life (20° C) Vie en pot (20° C) Vida de la mezcla (20 °C) Topfzeit (20° C)
	VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity Viscosité d'application Viscosidad de aplicación Spritzviskosität
	REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustment Regulación de la pistola Réglage du pistolet Sprühpistoleneinstellung
	UGELLO Nozzle Buse Boquilla Düse
	PRESSIONE ARIA Air Pressure Pression de l'air Presión de aplicación Luft
	NUMERO MANI Number of coats Nombre des couches Numero de capas Anzahl Spritzgänge
	INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats Intervalle entre les couches Intervalo entre capas Intervall zwischen den Spritzgängen

ESSICCAZIONE & RESA	
Drying & Yield Séchage & Rendement Secado & Rendimiento Trocknung & Ergiebigkeit	
	APPASSIMENTO Flash time Tiempo de secado Flétrissement Ablüfzeit
	FUORI POLVERE Dry dust free Hors poussière Fuera polvo Staubtrocken
	PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use Prêt pour le montage Listo para el montaje Montagefest
	ESSICCAZIONE COMPLETA * Through drying Séchage complet secado completo vollständige Trocknung
	IR - ONDE MEDIE IR - Medium Waves IR - Onde moyennes IR - Ondas medias IR - Mittlere Wellen
	IR - IRRADIANTI A GAS IR - Gas-fired radiant heaters IR - Radiants gaz IR - Radiantes a gas IR - Gas-Strahler
	LUCIDABILITA' Polishability at 20 °C Polissabilité à 20° C Pulido a 20°C Schleifbar bei 20°C
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness Espesor de película seca Épaisseur de la pellicule sèche Trockenschichtstärke
	RESA RFU -M² / KG x 1 µ Yield RFU Rendement RFU Rendimiento RFU Ergiebigkeit RFU



TDS D66 EDIZ. 07/2020




* Per resistenze chimico/fisiche reticolazione completa a 20°C : 7 giorni |
 For chemical/physical resistance full cross-linking at 20°C : 7 days |
 Pour la résistance chimique/physique réticulation complète à 20°C : 7 jours |
 Para resistencias químicas/físicas reticulación completa a 20 °C : 7 días |
 Erhalt vollständiger chemischer und physikalischer Festigkeit nach kompletter Vernetzung bei 20 °C : 7 Tage

PRODOTTI COMPLEMENTARI

| Complementary products | Produits complémentaires | Productos complementarios | Komplementäres Produkt

CATALIZZATORE Hardener Catalyseur Catalizador Katalysator		DILUENTE Thinner Diluant Diluyente Verdünner	
115.0120	Standard		
100D----		Standard	

ARIA - ESSICCAZIONE IN Air-Drying in Air-Séchage en Aire-Secado en Air-Trocknen in				14 h 14 h		FORNO Oven Four Horno Ofen	
	12°C/18°C	18°C/25°C	25°C/35°C	30' A 60°C	40' A 60°C		
		115.0120	115.0120	115.0120	115.0120		
		115.0120		115.0120	115.0120		

 MOLTO CONSIGLIATO | Very Suggested | Très Recommandé | Muy Recomendado | Sehr Empfohlenes
 CONSIGLIATO | Suggested | Recommandé | Aconsejado | Empfohlen
 APPLICABILE | Applicable | Applicable | Aplicable | Anwendbar

CONSERVABILITA'

 Storing | Durée de conservation |
 Tiempo de conservación | Haltbarkeit

	CONSERVABILITA' Storing Durée de conservation Tiempo de conservación Haltbarkeit	12 Mesi Months Mois Meses Monate 5 < °C < 35
---	--	---

*Sensibile alle basse temperature | Sensitive to low temperatures | Sensible aux basses températures |
 Sensible a bajas temperaturas | Empfindlich gegenüber niedrigen Temperaturen*

PALINAL

High Technology Paint

123.0250

TRASPARENTE ALL'ACQUA_VOC 370

CLEAR COAT WATER BORNE_VOC 370

2004/42/IIB (d) (420) 370

DESCRIZIONE

123.0250 emulsione acquosa di una resina acrilica modificata è il trasparente a tecnologia base acqua VOC 370 gr/lit ideale per la sovraverniciatura di base opaca pastello, metallizzata e perlata sia idrosolubile che a solvente.

123.0250 conferisce un aspetto finale brillante, pieno e disteso.

CARATTERISTICHE GENERALI – PLUS DI PRODOTTO

- VOC ≤ 370 gr/lit pronto uso, al di sotto del valore limite della direttiva europea
- L'applicazione su basi opache idrosolubili evidenzia un grado di brillantezza e pienezza del trasparente pari, se non superiore, a quello offerto dai trasparenti tradizionali a solvente
- Tempi di appassimento brevi, simili a quelli dei tradizionali trasparenti a solvente alto solido a basso VOC



INFORMAZIONI D'USO

- Catalisi ed accurata miscelazione
- Diluizione con 100D---- e accurata miscelazione
- Applicazione di una mano quasi piena (60-70%) distesa ed uniforme
- Appassimento di circa 15' a 20°C
- Applicazione di una mano piena (100%) distesa ed uniforme
- Appassimento di minimo 20' prima di essiccazione a forno
- Essiccazione: 40' a 60°C

NOTE IMPORTANTI

- Raccomandiamo di attendere la completa evaporazione dell'acqua durante la fase di appassimento (l'aspetto lattescente scompare durante l'essiccazione).
- **Tutte le tinte doppio strato base acqua devono essere additivate al 10% con 115.0120 e diluite come indicato nel ricettario per ogni formula colore.**
- Sconsigliamo fortemente l'applicazione di alti spessori, si raccomanda quindi l'applicazione di massimo n. due mani e di prestare la massima attenzione soprattutto in prossimità delle giunture e negli interstizi parafango-cofano, parafango-portiere, portiera-portiera etc. ; l'accumulo di prodotto oltre ad essere antiestetico potrebbe infatti provocare puntinature e sbiancamenti.

TDS D66 EDIZ. 07/2020

OK!!!

NO!!!


LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE

Utilizzare diluente di lavaggio 100D2996.

Il contenitore adibito alla preparazione del trasparente 123.0250 deve essere accuratamente pulito e privo di ogni traccia di solvente. Per evitare il formarsi di grumi e schivature, risciacquare accuratamente l'aerografo con acqua prima dell'utilizzo.

PRODOTTI PER USO PROFESSIONALE

I dati forniti in questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli da lui previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti (oltre al tipo di supporto, condizioni di essiccazione, etc.) avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Ci riserviamo, senza obbligo di preavviso, di modificare | aggiornare periodicamente le informazioni contenute nella scheda : l'ultima versione sostituisce ogni versione precedente. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che la scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni in materia di salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

PRODUITS À USAGE PROFESSIONNEL

Les données fournies dans cette fiche sont le résultat de notre meilleure expérience. Elles doivent toutefois être considérées comme des informations sans valeur contraignante, également en ce qui concerne les éventuels droits de propriété de tiers, et elles ne dispensent pas le client d'effectuer ses propres contrôles des produits fournis dans le but d'estimer la conformité ou non des procédés et des cycles prévus. L'application et l'utilisation des produits (autre le type de support, les conditions de séchage, etc.) échappent à notre contrôle et relèvent donc de la responsabilité exclusive du client. Nous nous réservons le droit, sans préavis, de modifier | mettre à jour périodiquement les informations contenues dans la fiche : la dernière version remplace toute version antérieure. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que la fiche a été mise à jour avant d'utiliser le produit. Les informations relatives à la santé et à la sécurité se trouvent dans les Fiches de Données de Sécurité.

PRODUCTOS PARA USO PROFESIONAL

Los datos indicados en esta ficha son el resultado de nuestra mejor experiencia. Sin embargo, debe considerarse información sin ningún valor vinculante, también en lo que respecta a los posibles derechos de propiedad de terceros, y no exime al cliente de efectuar sus propios controles sobre los productos suministrados con el fin de evaluar la idoneidad de los procedimientos y ciclos previstos. La aplicación y el uso de los productos (además del tipo de soporte, condiciones de secado, etc.) se efectúan fuera de nuestra posibilidad de control y, por lo tanto, bajo exclusiva responsabilidad del cliente. Nos reservamos, sin obligación de aviso previo, el derecho de modificar | actualizar periódicamente la información indicada en la ficha. La última versión sustituye cualquier versión anterior. Es responsabilidad del usuario comprobar si la ficha está actualizada antes de utilizar el producto. La información en materia de salud y seguridad se indica en las fichas de seguridad.

PRODUKTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die auf diesem Datenblatt angegebenen Daten drücken unsere Erfahrungen mit dem Produkt aus. Sie verstehen sich jedoch als unverbindliche Informationen, auch in Bezug auf eventuell vorhandene dritte Schutzrechte, und befreit den Kunden daher nicht, die von uns gelieferten Produkte kundenseitig zu testen, um ihre Eignung hinsichtlich der kundenseitig benutzten Verfahren und Zyklen zu bestätigen oder zu verneinen. Die Anwendung und der Einsatz der Produkte (Art des Untergrunds, Trocknungsbedingungen usw.) entziehen sich unserer Kontrolle und liegen daher in alleiniger Kundenverantwortung. Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt angeführten Informationen ohne vorherige Ankündigung periodisch zu verändern/zu aktualisieren, wobei neuere Ausgaben frühere Ausgaben ersetzen. Es obliegt dem Nutzer vor einer Verwendung des Produkts zu prüfen, ob das Datenblatt aktualisiert wurde. Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit enthält das Sicherheitsdatenblatt.